



PU-Holzersatzmasse, Set

Ремонтный набор для докомпоновки древесины, расположенной внутри и вне помещений

Доступные позиции

Кол-во на палете	72
Единица упаковки	
Тип упаковки	ведро пласт.
Код упаковки	01
Арт. №	
2387	■

В комплекте: 1 кг массы PU-Holzersatzmasse (компонент-смола), 0,5 кг специальных древесных опилок, промасленная пленка и инструкция по применению

Расход

На 1 литр объема восстанавливаемого дефектного участка: 0,5 кг (2 части) массы PU-Holzersatzmasse и 0,25 кг (1 часть) древесных опилок

Область применения



- Для восстановления деревянных элементов
- Балки фахверковых конструкций
- Ремонт головных частей балок
- Опорные клееные конструкции
- Ремонт окон
- Для профессионального применения

Свойства

- Все необходимые для работы компоненты в комплекте
- Внешне напоминает древесину
- Паропроницаемость
- Повышенная прочность на сжатие
- Можно окрашивать

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C) ~ 0,7 г/см³ (PU-Holzersatzmasse)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Rofalin Acryl (2330)
- Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe ^[eco] (7740)
- Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur ^[eco] (7710)
- Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)



- Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Подготовка к выполнению работ


■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
Допустимая влажность древесины: $u < 18 \%$

■ Подготовка поверхности

Изготовить прочную форму (напр., из столлярной плиты) в исходных размерах восстанавливаемого деревянного элемента и выстлать разделительной бумагой. При использовании большого количества смеси (>3 кг) дополнительно зафиксировать форму струбцинами. Не превышать максимальное количество смеси 7,5 кг (опасность разрыва).


Подготовка материала



■ Замешивание

Пропорция смешивания с древесными опилками 2:1 по массе (1:2 по объему). Допустимая влажность древесных опилок 8-12 %, размер опилок макс. 1 мм). Перемешать материал с опилками в течение минимум 3 минут до получения текучей консистенции.
Время пригодности к применению (время жизнеспособности) макс. 10 минут. В условиях более температур указанное время может сократиться.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10 °C, макс. +25 °C

Заполнить полость массой, уплотнить мастерком, покрыть разделительной бумагой и плотно закрыть.

Через 24 часа снять форму.

Спустя 7 дней отремонтированные участки можно шлифовать и наносить декоративное покрытие.

Указания по применению

Во время применения не допускать попадания дополнительной влаги в процесс реакции.
Защищать продукт от влаги.

■ Высыхание

Последующая обработка: через 7 дней

Общие указания

При нарушении стабильности несущих и укрепляющих элементов деревянных конструкций привлечь специалиста по статике. В качестве вспомогательного материала для специалиста по статике был разработан статический образец, облегчающий выполнение расчетов (стержневая шпонка, толщина полосовой стали) при проведении ремонтных работ.

**Рабочий инструмент /
очистка**

Мастерок



Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем V 101 сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям. После высыхания или отверждения материала очистка невозможна.

**Условия хранения /
срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.

**Безопасность /
нормативные
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.